

环氧树脂油墨固化剂 YM-007

一、环氧树脂油墨固化剂 YM-007

外观: 无色透明液体

粘度: 40 度 40~80CPS

二、各种树脂与固化剂 YM-007 之使用比例如下

1. 0191 固体树脂 (当量 480): YM-007=100 克: 35~40 克
2. 0194 固体树脂 (当量 800): YM-007=100 克: 22~25 克
3. 0195 固体树脂 (当量 920): YM-007=100 克: 18~21 克

三、使用配方参考如下

- Ⅰ 固体环氧树脂: 85 克 (这里型号暂定为 0194 固体树脂 (当量 800))
- Ⅰ 增韧剂 YM-004: 5~10 克 (可调整添加量)
- Ⅰ 混合溶剂: 50~300 克 (视情况定)
- Ⅰ YM-007 固化剂: 20~25 克

注: 先将固体树脂溶解在混合溶剂中后, 再加入增韧剂及固化剂 YM-007.

四、固化条件

120~150 度 2~0.5 小时完全固化 (视溶剂的挥发快慢程度不同而不同)

以上配方已通过我司部分客户的使用验证