

LLQ 2963

产品名称: LLQ 2963

产品类别: 无溶剂, 改性脂环族胺固化剂

产品性能:

1. 粘度非常低, 颜色稳定性高;
2. 于 20°C 固化有很好的表面效果;
3. 对盐酸 20%, 硫酸 50% 和二甲苯均有很好的抗性;
4. 于涂料中有良好的弹性与硬度;
5. 于地坪中粘度低, 使用期长;
6. 用于砂浆于 10°C 有很好的固化, 15°C 自流平性好。

产品规格:

关键数据:	
性状 (直观)	清澈液体
加纳尔颜色 (GARDNER, ISO 4630)	小于等于 2
胺值 (DIN 9702)	325-350 [mgKOH/g]
粘度, 25°C (落球法, ISO 12058-1)	30-70 [mPas]
典型数据:	
活泼氢当量	85 [g/eq]
密度, 25°C (ISO 1675)	1.0 [g/cm ³]
闪点 (ISO 2719)	大于等于 108 [°C]
凝胶时间 (100g DER 331, 25°C)	40 min
与 DER 331 (环氧当量 190) 配比	100: 45
气味	有
在 2-40°C 的储存期	数年

产品应用: 所有种类地坪, 多层防滑, 自流平, 砂浆于中等温和气候; 防腐保护及装饰性涂料; 抗化学性涂料及地坪。。

包装储存: 应密封在原装容器内, 置于 2-40°C (不能低于 0°C) 的干燥地点, 不可直接贮存于阳光下。

备 注: 此固化剂与壳牌的 828、陶氏化学的 DER 331, 有非常好的匹配性。

重要提示: 我们保证在通常的运输和贮存条件下, 以上产品在保质期内均不会出现任何质量问题。但由于我们无法控制产品具体的应用领域、使用方法和工艺条件等因素, 所以我们不承担这方面的相应责任。我们建议客户在正式使用之前应先对其性能进行测试, 并遵循正确的使用方法。本资料所包含的所有信息, 并不具备任何法律效力。

公司地址: 广州市番禺区石基镇城市花园 C4-16 号 邮编: 511450

公司电话: 020-34581021

公司传真: 020-34581020

公司网址: <http://www.lunliqi.cn>

公司邮箱: sales@lunliqi.cn

销售热线: 020-33986097 34581086 33986710