

LLQ 3233

产品名称: LLQ 3233

产品类别: 极低粘度, 无溶剂改性胺

产品性能: 1. 颜色透明, 非常好的抗黄变性;
2. 良好的表面外观, 很好的抗水斑抗油面特性;
3. 粘度低. 反应性适中, 可作为通用型固化剂;
4. 良好的附着力;
5. 初期硬度远较 LLQ 3224 为高。

产品规格:

关键数据:	
性状 (直观)	清澈液体
加纳尔颜色 (GARDNER, ISO 4630)	小于等于 1
胺值 (DIN 16945)	300-340 [mgKOH/g]
粘度, 25°C (落球法, ISO 12058-1)	130-190 [mPas]
典型数据:	
活泼氢当量	≈75 [g/eq]
与 DER 331 (环氧当量 190) 配比	100: 40
凝胶时间 (100g DER 331, 25°C)	50 min
气味	胺
在 2-40°C 的储存期	数年

产品应用: 可配制常温固化无溶剂型涂料、自流平地坪如彩砂地面、工艺品、粘合剂、电子绝缘材料等等。

配合比例:

DER 331	100	100	100	100	100
LLQ 3224	40				
LLQ 3225		40			
LLQ 3233			40		
LLQ 3226				40	
LLQ 2965					50
凝胶时间 [分钟]					
25°C	130	48	50	25	25

备注: 此固化剂与壳牌的 828、陶氏化学的 DER 331, 有非常好的匹配性。

重要提示: 我们保证在通常的运输和贮存条件下, 以上产品在保质期内均不会出现任何质量问题。但由于我们无法控制产品具体的应用领域、使用方法和工艺条件等因素, 所以我们不承担这方面的相应责任。我们建议客户在正式使用之前应先对其性能进行测试, 并遵循正确的使用方法。本资料所包含的所有信息, 并不具备任何法律效力。

公司地址: 广州市番禺区石基镇城市花园 C4-16 号 邮编: 511450

公司电话: 020-34581021

公司传真: 020-34581020

公司网址: <http://www.lunliqi.cn>

公司邮箱: sales@lunliqi.cn

销售热线: 020-33986097 34581086 33986710